

## gräfix® 56 grob

## **Trass-Zement-Mörtel**

## zum Verlegen und Mauern von Natursteinen

für z. B. Basalt, Granit, Porphyr im Außen- und Innenbereich Mörtelgruppe M 10 nach DIN EN 998-2

**gräfix 56 grob:** Werk-Trockenmörtel hoher Festigkeit auf Trass-Zement-Basis mit Kalkstein-

sand 0 bis 4 mm; der trockene Fertigmörtel enthält Zusätze, die ihn besonders

verarbeitungsfreundlich gestalten und sein Wasserrückhaltevermögen

erhöhen.

**Verwendung:** Als Mörtel der Mörtelgruppe M 10 eignet sich **gräfix 56 grob** zum Verlegen

und Vermauern von Naturstein aus z.B. Basalt, Granit und Porphyr. Für die Verlegung empfindlicher Naturwerksteinplatten empfehlen wir die Verwendung von **gräfix 43**. Um das Aufbrennen des Mörtels und Kalkausblühungen zu verhindern, enthält **gräfix 56 grob** feingemahlenes Trassmehl, das auch bei

stark saugenden Steinen ein gleichmäßiges Abbinden gewährleistet.

Verarbeitung: Sackware: Ein Sack gräfix 56 grob wird im Mischer mit ca. 5,0 Liter Wasser

gemischt und ergibt ca. 18 Liter fertigen Frischmörtel.

Siloware: gräfix 56 grob wird mit dem Durchlaufmischer aus dem Silo direkt

in den Krankübel gemischt.

Anmerkung: Eine Vermischung mit anderen Materialien ist nicht gestattet.

Verarbeitungszeit: 2 - 3 Stunden

Verarbeitungstemperatur: 5 bis 25 °C Untergrundtemperatur

Lieferung: • in feuchtigkeitgeschützten 30 kg-Papiersäcken; bei Palettenbezug auch

mit Folienüberzug (40 Sack je Palette = 1,2 t)

· lose Ware im Baustellensilo

• in Silofahrzeugen in Partien ab 6 t; wird in ein Baustellensilo eingeblasen

Hinweis: · auch höher sulfatbeständig mit niedrigerem Alkalianteil als gräfix 56 HS na grob

nur palettenweise erhältlich – bitte vorbestellen!

**Technische** Frischmörtelgewicht: 1960 g/l **Daten:** Festmörtelrohdichte: 1860 g/l

Druckfestigkeit: M 10

EMICODE gemäß GEV: EC1<sup>PLUS</sup> R (sehr emissionsarm)

GISCODE: ZP1 (chromatarm)
Ergiebigkeit: ca. 18 Liter/Sack
ca. 600 Liter/Tonne

Rohstoffe und Fertigprodukt unterliegen im Rahmen der Eigenüberwachung fortlaufend strengen

Kontrollen

WOLFGANG ENDRESS Telefon: +499126 2596-0 (Büro) Technisches Merkblatt 56 grob

GmbH & Co.KG +499192 9955-0 (Werk) Stand: September 2016

Kalk- und Schotterwerk
D 91322 Gräfenberg
E-Mail: info@graefix.de

www.graefix.de